

PCI STL 39

Valumaton tasoite

Käyttökohteet

- Sisäkäyttöön
- Ennen tekstiili- ja joustavien lattiapäällysteiden asentamista
- Alustaan kiinnitettävien parketti- tai laminaattilattioiden alle.
- Alustan epätasaisuuksien, reikien ja kolojen tasoittamiseen
- Kaatokulmien luomiseen
- sementtipohjaisilla alustoille
- Portaiden ja askelmien korjaamiseen
- 0,5 - 50 mm kerrospaksuuksille

Ominaisuudet ja edut

- Hyvin alhaiset päästöt, GEV-EMICODE EC 1
- Alhainen kromaattipitoisuus Saksan standardin TGRS 613 mukaan; Giscode ZP 1.
- Plastinen koostumus, valumaton
- Nopeasti kuivuva — kävelynkestävä ja hiottavissa jo n. tunnin kuluttua
- Pieni menekki — vain n. 1,2 kg/m²/mm kerrospaksuus
- Soveltuu huonekalupyörien rasitukseen väh. 1 mm kerrospaksuudella.

Käyttöturvallisuus

- Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, muista huomioida työhygieniä. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä hengityssuojaimia massaa sekoittaessa. Huolehdi työympäristön hyvästä ilmanvaihdesta. Ihokosketuksissa pese iho välittömästi vedellä ja saippualla. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

Alustan valmistelu

- Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista, esim. öljy, liimajäämät, sementti tms.
- Sementtipohjaista alustaa ei tarvitse pohjustaa ennen STL 39 levitystä.

Levitys

- Kaada puhdas sekoitusvesi puhtaaseen sekoitusastiaan. Lisää STL 39 ja sekoita koneellisesti kunnes massa on tasalaatuista. Pienet määrät voidaan sekoittaa myös käsin, esim. lastalla.
- Levitä STL 39 alustalle haluttuun kerrospaksuuteen. Tasoitteeseen ei tarvitse lisätä täyteaineita, kun tasoitetta levitetään annettujen kerrospaksuuksien mukaan.

Muuta huomioitavaa

- Sekoita massaa vain sen verran mitä pystyt työstöaikana levittämään.
- Älä koskaan lisää vettä tai sekoitettua STS 39 massaa tai STS 39 jauhetta massaan joka on jo alkanut kovettua.
- Kun sekoitetaan STS 39, on tärkeää noudattaa annettuja sekoitussuhteita. Massaan ei saa lisätä mitään lisäaineita.
- Lisättävän veden määrä on suurempi, kun massa sekoitetaan käsin.
- Mitä paksumpi kerrospaksuus, sitä pidempi on kuivumisaika, ennen kuin päällysteet voidaan asentaa.
- Jos STS 39 päälle asennetaan lattiatasoite, se täytyy asentaa, kun STS 39 on vielä kostea.



Käännä

Tekniset tiedot

Koostumus	erikoissementti lisäaineilla, jauhemainen
Komponentit	1 osa
Väri	harmaa
Maantiekuljetusten luokittelu	ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu	ärsyttävää, sisältää sementtiä
Varastointi	väh. 6 kk kuivissa olosuhteissa säilytettyinä, ei jatkuvaa säilytystä yli +30°C

Asennus

Menekki	n. 1,2 kg jauhetta/m ² /1 mm kerrospaksuus
Kerrospaksuus	0,5 - 50 mm
Työstölämpötila	+10°C - +25°C (alustan ja ympäröivän tilan lämpötila)
Sekoitusuhde	20 kg säkki STL 39 + 6,1 l vettä
Osittaiset sekoitussuhteet	1 kg STL 39 + n. 310 ml vettä koneelliseen sekoitukseen ja n. 360 ml vettä manuaaliseen sekoitukseen
Koostumus	plastinen
Työstöaika*	n. 15 minuuttia
Kuivumisajat*	
- kävelynkestävä	n. 45 minuuttia
- hiottavissa	n. 1 h 5 mm kerrospaksuudella
- päällystettävissä hengittävällä päällysteellä	n. 1 h 5 mm kerrospaksuudella
- päällystettävissä parketilla tai laminaatilla	n. 4 h 5 mm kerrospaksuudella
- päällystettävissä hengittämättömällä päällysteellä	n. 1 vrk 5 mm kerrospaksuudella
Huonekalupyörärasitus	1 mm kerrospaksuudesta lähtien

* +23°C ja 65% suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoja. Korkeampi kosteuspitoisuus pidentää annettuja aikoja.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

