

PCI STS 35

Valumaton tasoite

Käyttökohteet

- Sisäkäyttöön
- Alustan epätasaisuuksien, reikien ja kolojen tasoittamiseen.
- Kaatokulmien luomiseen
- sementtipohjaisilla alustoille

Ominaisuudet ja edut

- Hyvin alhaiset päästöt, GEV-EMICODE EC 1
- Alhainen kromaattipitoisuus Saksan standardin TGRS 613 mukaan; Giscode ZP 1.
- Jäykkä plastinen koostumus, valumaton
- Nopeasti kuivuva - kestää kävelyä n. 45 minuutin kuluttua.
- Soveltuu lattialämmitetyille lattioille.
- Soveltuu huonekalupyörien rasiukseen väh. 1 mm kerrospaksuudella.

Käyttöturvallisuus

- Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, muista huomioida työhygieniä. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä hengityssuojaimia massaa sekoittaessa. Huolehdi työympäristön hyvästä ilmanvaihdesta. Ihokosketuksissa pese iho välittömästi vedellä ja saippualla. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

Alustan valmistelu

- Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista, esim. öljy, liimajäämät, sementti tms.
- Sementtipohjaista alustaa ei tarvitse pohjustaa ennen STS 35 levitystä.

Levitys

- Kaada puhdas sekoitusvesi puhtaaseen sekoitusastiaan. Lisää STS 35 ja sekoita koneellisesti kunnes massa on tasalaatuista. Pienet määrät voidaan sekoittaa myös käsin, esim. lastalla.
- Levitä STS 35 alustalle haluttuun kerrospaksuuteen.

Muuta huomioitavaa

- Sekoita massaa vain sen verran mitä pystyt työstöaikana levittämään.
- Älä koskaan lisää vettä tai sekoitettua STS 35 massaa tai STS 35 jauhetta massaan joka on jo alkanut kovettua.
- Kun sekoitetaan STS 35, on tärkeää noudattaa annettuja sekoitussuhteita. Massaan ei saa lisätä mitään lisäaineita.
- Lisättävän veden määrä on suurempi kun massa sekoitetaan käsin.
- Mitä paksumpi kerrospaksuus, sitä pidempi on kuivumisaika ennen kuin päällysteet voidaan asentaa.
- Jos STS 35 päälle asennetaan lattiatasoite, se täytyy asentaa kun STS 35 on vielä kostea.



Käännä

Tekniset tiedot

Koostumus	Erikoissementti lisäaineilla, jauhemainen
Komponentit	1 osa
Väri	Tumma harmaa
Maantiekuljetusten luokittelu	ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu	ärsyttävää, sisältää sementtiä
Varastointi	väh. 6 kk kuivissa olosuhteissa säilytettyinä, ei jatkuvaa säilytystä yli +30°C

Asennus

Menekki	n. 1,6 kg jauhetta/m ² /1 mm kerrospaksuus
Kerrospaksuus	0,5 - 50 mm
Työstölämpötila	+10°C - +25°C (alustan ja ympäröivän tilan lämpötila)
Sekoitusuhde	25 kg säkki STS 35 + 5,5 l vettä
Osittaiset sekoitussuhteet	1 kg STS 35 + n. 220 ml vettä koneelliseen sekoitukseen ja n. 260 ml vettä manuaaliseen sekoitukseen
Koostumus	jäykkä-plastinen
Työstöaika*	n. 15 minuuttia
Kuivumisajat*	
- kävelynkestävä	n. 45 minuuttia
- hiottavissa	n. 3 tuntia 5 mm kerrospaksuudella
- päällystettävissä hengittävällä päällysteellä	n. 3 tuntia 5 mm kerrospaksuudella
- päällystettävissä hengittämättömällä päällysteellä	n. 1 vrk 5 mm kerrospaksuudella
Huonekalupyörärasitus	1 mm kerrospaksuudesta lähtien

* +23°C ja 65% suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoja. Korkeampi kosteuspitoisuus pidentää annettuja aikoja.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

