

POZZOLITH 130R

Sitoutumista hidastava lisäaine.

Tuotteella on CE-merkintä.

Tuotokuvaus

Pozzolith 130R on käyttövalmis, nestemäinen sitoutumista hidastava lisäaine, jonka käyttö vähentää hieman myös betonin vedentarvetta. Annostuksesta riippuen voidaan betonin sitoutumista hidastaa hallitusti 3 – 80 tuntia.

Käyttökohteet

Pozzolith 130R on käyttökelpoinen kaikenlaisissa betoneissa ja laasteissa, joiden työstettävyyttä halutaan pidentää.

- Pitkät kuljetusmatkat
- Vaikeat työolosuhteet, kun valujen keskeytymisen ja viivästymisen riski on olemassa
- Kun halutaan keskeyttää valutyö muutamaksi tunniksi ilman työsauman syntymistä

Yhteensopivuus

- Glenium -polymeerintokistimet
- Micro-Air 100-huokostin
- Meyco -tuoteperheen ruiskubetonikiihdyttimet; esim. Meyco SA 167 ja Meyco SA 180
- Muut lisäaineet sekä betonin sisäiset jälkihoitoaineet; neuvottele teknisen palvelumme kanssa muiden lisäaineiden käytöstä
- Synteettiset kuidut ja teräskuidut
- Ennakkokokeet ovat suositeltavia yhteensopivuuden varmistamiseksi

Ominaisuudet ja edut

- Kontrolloitu ja vaihteleva sitoutumisaika: 3 – 80 tuntia
- Auttaa vähentämään kylmiä saumoja
- Parantunut betonointi ja viimeistely
- Aineen notkistusvaikutuksen vuoksi betoninotkistimen määrää voidaan alentaa ja saavutetaan korkeampia loppulujuuksia.
- Paremmiin ennakoitavissa olevat betonin ominaisuudet ja pienempi erottumisriski.

Käyttöohjeet

Pozzolith 130R käyttövalmis betonin lisäaine, joka tulisi lisätä erikseen betonin sekoitusvaiheessa. Aineen annostelun jälkeen on suositeltavaa jatkaa betonin sekoittamista siihen asti, että betoni on täysin tasalaatuista. Vältä annostelemasta kuivaan runko- tai sideaineeseen.

Suosittelu annostus on 0,15 – 1,0% sideaineen painosta, riippuen käyttökohteesta ja -olosuhteista. Myös edellä mainituista poikkeavia annosteluja voidaan käyttää erityistapauksissa. Silloin suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen palveluumme.

Pakkaus ja toimitukset

20 litran kanisteri
210 litran tynnyri

Varastointi

Pozzolith 130R tulee varastoida +5 °C ... + 25 °C lämpötilassa.

Tuotteen varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa edellä esitetystä lämpötilaolosuhteesta on 12 kuukautta. Tuotetta on sekoitettava ennen käyttöä tai säännöllisesti.

Jäätymään päässyttä betonin lisäainetta ei suositella käytettäväksi, ennen konsultointia teknisen palvelumme kanssa.

Turvallisuus

Vaikka tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi, on tärkeää välttää aineen joutuminen iholle tai silmiin. Työskenneltäessä on käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä. Mikäli ainetta joutuu iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä.

Mikäli ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä 15 minuutin ajan ja ota yhteyttä lääkäriin.

Käännä

POZZOLITH 130R

Tekniset tiedot	
Olomuoto	neste
Väri	meripihka ruskea
Kuiva-ainepitoisuus	20 % ± 1 %
Ominaispaino, tiheys (20 °C)	1,10 ± 0,02 kg/l
pH (20 °C)	6 - 8
Kloridipitoisuus	< 0,1 %

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

Oikeudet tämän asiakirjan muuttamiseen pidätetään eikä asiakirjan virheettömyyttä taata.

BASF Oy
PL 94 / Lyhtytie 3
11101 RIIHIMÄKI
Puh. 010 830 2000 , Fax 010 830 2057
www.basf-cc.fi