

MASTERTOP TC 441 C

Kaksikomponenttinen PU pintalakka

Tuotekuvaus

MASTERTOP TC 441 C lakat ovat alhaisen liuotinpitoisuuden omaavia ja kovettuvat kosteassa sekä saavat aikaan silkkimattamaisen, erittäin kulutusta kestävä pinnan, joka kestää kemikaaleja.

Käyttö

MASTERTOP TC 441 C käytetään pinnan suojaukseen Mastertop (Conipur ja Conipox) -pinnoitteiden päällä. MASTERTOP TC 441 C on niin kutsuttu antigraffiti lakka, eli sitkeät tahrat voidaan poistaa sopivalla liuottimella. Se on käytännössä katsoen liuotteeton aine; myös sen erittäin hyvä kestävyys UV-valolle ja säälle ansaitsevat erityismaininnan.

Pinnan jälkikäsittely

Lakattavat Mastertop -pinnoitteet eivät saa olla vanhempia kuin 48 tuntia, ja niiden on oltava puhtaita sellaisista aineista, jotka saattaisivat huonontaa tartuntaa.

Käyttöohjeet

Sekoita kaksi komponenttia mekaanisella sekoittimella, kaada toiseen astiaan ja sekoita uudelleen. Levitä MASTERTOP TC 441 C tasaisesti lyhytnukkaisella maalitelalla ristiin. Älä ylitä maksimimäärää 130 g/m², koska tämä saattaa aiheuttaa virheitä lakassa.

Tärkeää

Älä levitä uusia kerroksia tai tee korjaustöitä ennen kuin 24 tuntia on kulunut, koska tämä aiheuttaa MASTERTOP TC 441 C:n kovettumisen kiiltäväksi pinnaksi.

Kemiallinen kestävyys

MASTERTOP TC 441 C kestää keskinkertaisen pitoisuuden omaavia happoja ja lipeää, mineraaliöljytuotteita ja liuottimia (ota yhteyttä yksityiskohtaisten tietojen osalta) esim. lyhyttä altistusta metyleenikloridille.

Turvatoimet

Käytä suojahansikkaita ja -laseja sekä sopivaa suojavaatetusta. Jos tuotetta joutuu iholle, pese heti vedellä ja saippualla. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä ja ota sitten yhteys lääkäriin.

Käännä

ver. 1/2008

Tekniset tiedot	
Sekoitussuhde A:B	10:1 painon mukaan
Tiheys 20°C lämpötilassa, seos	n. 1,0 g/cm ³ , väritön n. 1,3 g/cm ³ , värillinen
Kovettuminen 20°C, 60% suht.kost.	
päällä käveltävissä kestää kuormitusta uudelleenpinnoitusaika	n. 16 h kuluttua n. 48 h kuluttua väh. n. 24 h väh. 3 vrk (+10°C)
Värit	kirkas, piin harmaa
Määrät	n. 0,1 - maks. 0,13 kg/m ²
Pakkauskoko	10 kg pakkaus
Varastointi	6 kk avaamattomissa pakkauksissa

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.